

**9812M**
**Schroefdraad afdichting - Gemiddelde sterkte**

Ideaal voor afdichten van oppervlakten en verbindingen delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud. Demontage met alleen handgereedschap is mogelijk.

Anaerobe schroefdraad borgmiddel voor metalen verbindingen. Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof. Verzorgt een perfecte afdichting tegen vloeistof en gas.

Maakt de verbinding hechter.


Grote chemische weerstand (olie, water, gas).

Verdraagt lichte vervuiling door olie.

Bescherm het schroefdraad tegen corrosie en vastroesten.

Leverbaar in 3 sterkte klassen

Temperatuur bereik (°C)	-50/+150
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,35
Verwerkingstijd (minuten)	12/18
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	20.000/40.000
Losbreek sterkte ISO-10964	27-35 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	20-30 Nm

	art.	Verpakking	Formaat ml
098120002	9812M 20 (1-2)	fles	20
098120305	9812M S50 (1-2)	onder	50
098120505	9812M T50 (1-2)	tubo	50
098120525	9812M T250 (1-2)	tubo	250
098122002	9812M 20 (3)	fles	20
098122305	9812M S50 (3)	onder	50
098122505	9812M T50 (3)	tubo	50
098122525	9812M T250 (3)	tubo	250

