

**9822M**
**Vloeibare pakking - Gemiddelde sterkte**

Ideaal voor het beschermen van oppervlakten delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud. Demontage met alleen handgereedschap is mogelijk.

Anaerobe vloeibare pakking. Ideaal voor het afdichten van platte delen. Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof.

Voorkomt het losraken van verbindingen en bouten en veranderingen in dikte.

Grote thermische en chemische weerstand (olie, water, gas).

Leverbaar in 3 sterkte klassen.

Temperatuur bereik (°C)	-50/+150
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,35
Verwerkingstijd (minuten)	10/15
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	40.000/70.000
Losbreek sterkte ISO-10964	25-35 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	20-30 Nm



art.	art.	Verpakking	Formaat ml
098220002	9822M 20 (1-2)	fles	20
098220305	9822M S50 (1-2)	onder	50
098220505	9822M T50 (1-2)	tubo	50
098220525	9822M T250 (1-2)	tubo	250
098222002	9822M 20 (3)	fles	20
098222305	9822M S50 (3)	onder	50
098222505	9822M T50 (3)	tubo	50
098222525	9822M T250 (3)	tubo	250