

**9831L**
**Vlakafdichting - Lage sterkte**

Ideaal voor monteren kleine delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud. Eenvoudiger delen te dementeren.


Anaerobe vlakafdichting Voor kogellager, lagerbussen en cilindrische passings. Voorkomt het losraken door vibraties en schokken.

Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof. Verhoogt de torsie tussen de as en naaf, verwijdert corrosie door wrijving.

Grote thermische en chemische weerstand (olie, water, gas).

Leverbaar in 3 sterkte klassen.

Temperatuur bereik (°C)	-50/+150
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,10
Verwerkingstijd (minuten)	10/15
Uithardingsstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	500/800
Losbreek sterkte ISO-10964	6-10 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	4-8 Nm

	art.	Verpakking	Formaat ml
098310002	9831L 20 (1-2)	fles	20
098310005	9831L 50 (1-2)	fles	50
098310025	9831L 250 (1-2)	fles	250
098312002	9831L 20 (3)	fles	20
098312005	9831L 50 (3)	fles	50
098312025	9831L 250 (3)	fles	250

